



DOP 14007

Nordisk NHL
Vindeballevej 31
DK-5970 Ærøskøbing
T +45 6252 1054
F +45 6252 1094
info@nordisknhl.dk
nordisknhl.dk

St. Astier
naturlig
hydraulisk
kalk

St. Astier NHL5 grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5



Marlon Tørmørtel A/S År 05
Lervejdal 10, Addit
8740 Brædstrup

EN 998-1

Receptmørtel type GP
Pudsmørtel til udvendig brug

Blandingsforhold: 1 del NHL5 til 1,5 del sand
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Moderat

Fabriksfremstillet tørmørtel

Åbningstid: 2 timer

Mørtlens bindemiddel består af hydraulisk kalk betegnet NHL5.

Tilslaget lever op til kravene i DS/INF 167.

Relation mellem blandingsforhold og trykstyrke: NPD

Produktionsdato: Se emballagens stempel.

Blandingsanvisning: Mindre mørtelportioner kan blandes med langsomtgående piskeris (500-800 watt). Vand hældes først i baljen, hvorefter tørproduktet tilsættes, og der blandes til homogen konsistens.