



DOP 14023

Nordisk NHL
Vindeballevej 31
DK-5970 Ærøskøbing
T +45 6252 1054
F +45 6252 1094
info@nordisknhl.dk
nordisknhl.dk

St. Astier
naturlig
hydraulisk
kalk

St. Astier NHL5 mørtel 0-2mm 1:2



Marlon Tørmørtel A/S År 05
Lervejdal 10, Addit
8740 Brædstrup

EN 998-1

Receptmørtel type GP
Pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Agressivt miljø

EN 998-2

Receptmørtel type G,
Muremørtel til udvendig brug i elementer, der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: Kkh (20/80/475)
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Agressivt miljø

Fabriksfremstillet tørmørtel

Åbningstid: 2 timer

Mørtlens bindemiddel består af hydraulisk kalk betegnet NHL5.

Tilslaget lever op til kravene i DS/INF 167.

Relation mellem blandingsforhold og trykstyrke: 2,2 MPa iflg. Tabel på www.nordisknhl.dk

Produktionsdato: Se emballagens stempel.

Blandingsanvisning: Mindre mørtelportioner kan blandes med lang- samtgående piskeris (500-800 watt). Vand hældes først i baljen, hvor- efter tørproduktet tilsættes, og der blandes til homogen konsistens.