

Nordisk NHL
Vindeballevej 31
DK-5970 Ærøskøbing
T +45 6252 1054
F +45 6252 1094
M +45 2126 5362
info@nordisknhi.dk
nordisknhi.dk

St. Astier
naturlig
hydraulisk
kalk

Sammenhæng mellem blandingsforhold og trykstyrke i St. Astier Naturlig Hydraulisk Kalkmørtel



Blandingsforhold (vægt)	Trykstyrke (28 døgn)
KKh 50/50/575	1,48 MPa
KKh 35/65/500	1,88 MPa
KKh 20/80/475	2,2 MPa